



## 偏苯三酸三辛酯

### TOTM (Tris (2-Ethylhexyl) Trimellitate)

トリス-(2-エチルヘキシル)トリメリテート

#### 説明

TOTM是由2-Ethylhexanol與Trimellitic Anhydride酯化而成。TOTM具備低揮發性、低移行性、良好的電子抵抗及耐熱性。TOTM使用在電線電纜上，可通過美國UL62 105°C級的檢查。TOTM移行性及耐水萃取性均較DIDP低，在相同的柔軟度與DEHP作比較，TOTM具有較低的耐寒性。在PVC可塑糊方面，在柔軟度相同的條件下，以TOTM基底的可塑糊黏度比DIDP低。在穩定性方面，TOTM與DEHP作比較，TOTM可塑糊具較少的變化，即較穩定。

TOTMは、2-エチルヘキサノールとトリメリット酸無水物をエステル化した製品です。低揮発性、低移行性を有し、電気抵抗率及び耐熱性に優れています。TOTMを用いた電線やケーブルは、米国のケーブル要件 (UL62 105°C クラス)を満たします。移行性及び水抽出性はDIDPより低く、耐寒性はDEHP (柔軟性でTOTMと同等)より低いです。PVCプラスチゾルは、同等の柔軟性の条件でDIDPベースよりもTOTMベースの方が低粘度です。安定性に関しては、DEHPプラスチゾルよりTOTMプラスチゾルの方が変化が少ないため、DEHPよりも安定であると考えられます。

#### 規格

色 相		APHA	100	Max
酸 價 酸価		mgKOH/g	0.20	Max
酯化價 工エステル価		mgKOH/g	308±5	
加熱減量	125°Cx3hr	Wt %	0.15	Max
絶緣抵抗 体積固有抵抗	30°C	Ω-cm	1.0x10 E11	Min
比 重	20/20°C		0.992±0.005	
折射率 屈折率	25°C		1.483±0.005	
BPA含有量		Wt %	0.5±0.1	

#### 物性

分子式	$C_{33}H_{54}O_6$		
構造式	$\begin{array}{c} O & O \\    &    \\ H_{17}O_sO-C & -C-O-C_8H_{17} \\   &   \\ C_6H_4 & C-O-C_8H_{17} \\   &   \\ C & O \\    &    \\ O & O \end{array}$		
分子量	g/mole		547
沸 點 沸点	(760mmHg)	°C	430
閃火點 引火点		°C	426
粘 度	(30°C)	cps	244
流動點 流動点		°C	-55

#### 用途

- |        |            |      |      |           |          |               |
|--------|------------|------|------|-----------|----------|---------------|
| • 電線電纜 | • 膠皮膠布     | • 手套 | • 鞋子 | • 電線、ケーブル | • レザー、衣類 | • グローブ        |
| • 建材   | • PVC可塑糊等。 |      |      | • シューズ    | • 建材     | • PVCプラスチゾル 等 |